



**Specifiche tecniche**  
Technical specifications

**538**  
GT

Cartoncino patinato fine con retro Kraft, idoneo al contatto con alimenti secchi secondo:

- art. 27bis D.M. 21/03/1973 e s.m.i.

- XXXVI raccomandazione tedesca "Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt (BfR) agg 01/07/2015

- Regolamento del Parlamento Europeo del 27/10/2004 n. 1935

Fully coated white lined chipboard with Kraft back, suitable to contact with dry foods, according to italian legislation /

Carton couché blanc verso Kraft, intérieur gris, apte au contact avec aliments secs, selon la loi italienne /

Voll gestrichener Karton mit weisser Deckschichte und Kraft Rückseite, geeignet für die Verpackung von trockenen

Lebensmittel nach dem italienischen Lebensmittelverpackungsgesetz /

Cartoncillo estucado reverso Kraft, idoneo al contacto directo con alimentos secos según la legislación italiana.

Grammatura Substance/Grammage	Spessore Caliper/Epaisseur	Voluminosità Bulk/Main	Rigidità Taber 15°		Rigidità DIN 5°	
			Taber Stiffness 15°/Rigidité Taber 15°	DIN Stiffness 5°/Rigidité DIN 5°	Long	Trasv
			Long MD/SM	Trasv CD/ST	Long MD/SM	Trasv CD/ST
g/m <sup>2</sup>	mm	cc/g	mNm	mNm	Nmm	Nmm
<b>320</b>	0,41	1,27	15,5	6,4	28,4	12,0
<b>350</b>	0,45	1,28	20,0	8,4	36,8	15,4
<b>385</b>	0,49	1,28	25,9	10,3	47,6	18,9
<b>400</b>	0,52	1,29	28,0	11,8	51,5	21,6
<b>450</b>	0,58	1,29	38,1	15,7	70,0	28,7
<b>500</b>	0,65	1,29	50,5	20,0	92,8	36,6

Bianco Copertina	Top Brightness	Blancheur Couche	82,0	%
Adesione strati	Internal Bond	Cohesion des couches	140	J/m <sup>2</sup>

**Tolleranze e metodi di prova** Tolerances and Test Methods/Tolerances et Methodes d'Essai

Grammatura / Substance / Grammage	+/- 3% Sulla media dell'ordine - On the average of the order	ISO 536
Spessore / Caliper / Epaisseur	+/- 5% Sui singoli campioni (95% dei valori) - For single determinations (95% of values)	ISO 534
Rigidità / Stiffness / Rigidité	+/- 15% Sui singoli campioni (95% dei valori) - For single determinations (95% of values)	ISO 2493    DIN 53121
Grado di Bianco / Brightness / Blancheur	+/- 2%	ISO 2470
Adesione strati / Internal Bond / Cohesion des couches	Minimo - Least - Minimum	UNI 9439
Campionamento / Sampling / Echantillonnage		ISO 186
Condizioni di prova / Test climate / Conditions d'Essai		23 °C +/- 1°    50% R.H. +/- 2

Gennaio 2016 / January 2016